



## KEIM CONTACT-PLUS

### Omschrijving

KEIM CONTACT-PLUS is een gevulde renovatie grondlaag (dispersie silicaatverf volgens DIN 18363,2.4.1) met toevoeging van reinacrylaat, glasvezel en hoogwaardige vulstoffen in een afgestemde korrelgradatie en korrelvorm.

### Toepassing

Met KEIM CONTACT-PLUS worden draagkrachtige, organisch gebonden oude verflagen geschikt gemaakt voor verdere behandeling met KEIM verfproducten, bijvoorbeeld wanneer het om praktische of milieutechnische redenen niet mogelijk is de oude verflagen mechanisch of chemisch te verwijderen. Uitzonderingen zijn thermoplastische en verzepingsgevoelige (bijvoorbeeld bepaalde oliehoudende verfsystemen) ondergronden.

### Eigenschappen

- hechtbrug tussen organische ondergronden en vervolgbehandelingen met KEIM verfproducten
- scheuroverbruggend (tot maximaal 0,5 mm)
- structuurnivelerend
- niet filmvormend
- UV - bestendig
- niet brandbaar

### Technische gegevens

Soortelijk Gewicht	ca. 1,70 g/cm <sup>3</sup>
Dampdiffusieweerstand	$S_d \leq 0,02$ m
Maximale korrelgrootte	0,5 mm
pH waarde	ca. 11,4

### Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen van oude organische lagen alsmede vervuiling mechanisch of met behulp van water onder hoge druk verwijderen.

KEIM CONTACT-PLUS op niet-zuigende ondergronden onverdund met behulp van een kwast kruislings aanbrengen.

Op zuigende ondergronden kan naar behoefte tot 10% (2,5 liter verdunning op 25 kg KEIM CONTACT-PLUS) KEIM Fixatief of KEIM Speciaal Fixatief toegevoegd worden.



**Droogtijd :**  
Tussen de diverse lagen een minimale droogtijd van 12 uur handhaven.

## **Verbruik**

Op gladde, niet zuigende ondergronden voor een slemlaag:  
ca. 0,4 kg/m<sup>2</sup> KEIM CONTACT-PLUS.

Op gladde zuigende ondergronden:  
ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> KEIM CONTACT-PLUS.

Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen.

## **Reiniging van gereedschap**

Direct na gebruik met water reinigen.  
Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

## **Verpakking**

5 en 25 kg emmers

## **Voorzorgsmaatregelen**

Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5 en < 30°C. Niet bij zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, wind en regen.

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen tegen spetters beschermen.

Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

## **Opmerking**

De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van de producten. Zij houden echter geen enkele garantie in.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de producten. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.