



DECORLUX

DECORATIEVE KALKAFWERKING

OMSCHRIJVING

DECORLUX is een gebruiksklare glanspleister voor interieurdecoratie. Het product laat persoonlijke creativiteit toe bij het aanbrengen en is rijk aan diepte- en kleurnuances. Het is een zuiver mineraal product op basis van vette kalk en natuurlijke pigmenten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijk gewicht	ca. 1700 g/liter
Verbruik	0,5 à 1 kg/m ² , afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat

VERWERKING

Vorbereitung

Enkel op een fijne kalkondergrond mag DECORLUX zonder onderlaag gebruikt worden. In alle andere gevallen moet steeds een onderlaag uit CORIFONDO of CORIDECOR START aangebracht worden. Deze twee producten zijn speciaal afgestemd op het CORIDECOR-gamma. Dankzij deze onderlagen zal de ondergrond DECORLUX gelijkmatig opnemen en een goede hechting ervan verzekeren, zonder zijn waterdamp-doorlaatbaarheid aan te tasten.

Ondergronden

- Kalkmortel, bastaardmortel, cement en beton

Indien deze types van ondergrond niet vlak, glad en uniform zijn, moet eerst een egaliserende laag CORIDECOR START aangebracht worden. Nadien kan DECORLUX toegepast worden.

Als een kalk- of bastaardmortel echter wél uniform en glad zijn, kan DECORLUX direct aangebracht worden.

Op cement en gladde beton is het onontbeerlijk om een laag Corifondo aan te brengen onder de Decorlux.

- Gips

Als de gipsondergrond niet glad is, een egaliserende laag CORIDECOR START aanbrengen onder de DECORLUX.

Op een gladde gipsondergrond wordt toch nog een laag CORIFONDO aangebracht onder de DECORLUX.

- Gipskarton- en houtvezel- en MDF-platen

Steeds een laag CORIDECOR START aanbrengen onder DECORLUX.



Vóór het aanbrengen van de grondlagen moet de ondergrond absoluut droog en draagkrachtig zijn. Niet of slecht hechtende verf, behangpapier en lijm dienen verwijderd te worden. CORIFONDO en CORIDECOR START goed laten drogen gedurende 12 uur alvorens het aanbrengen van DECORLUX te starten.

Verwerking DECORLUX

DECORLUX wordt in kleine hoeveelheden aangebracht met een inox plakspaan, in twee of drie lagen. De voorlaatste of laatste laag wordt aangebracht met de een kleine plakspaan (80 x 200 mm). Eens het oppervlak perfect is kan begonnen worden met het polijsten. Hierbij is schoon gereedschap bijzonder belangrijk. De plakspaan opschuren met 300-korrelig papier.

DECORLUX-oppervlakken kunnen, indien gewenst, afwerkt worden met een waslaag om het glanseffect te verhogen. Deze was verhindert echter latere herstellingen en bewerkingen. DECORLUX mag niet gebruikt worden in vochtige ruimtes, noch buiten.

KLEUREN

Het product wordt aangeboden in natuurlijk wit en 45 gebruiksklare tinten (zie kleurenkaart DECORLUX). Met de oxide-kleurconcentraten STABILCORI of CORIMIX kan echter naar believen worden ingekleurd.

DECORLUX is ook te verkrijgen in alle kleuren van de Corical-kleurenkaart.

VERPAKKING EN OPSLAG

Emmers van 25 kg en 5 kg

WAARSCHUWING

Vanwege de samenstelling van het product (kalk) dient aanraking met de huid, met name de ogen vermeden te worden. Ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en een dokter raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden.

DECORLUX dient op een koele, droge plaats te worden opgeslagen, met een minimum temperatuur van 3°C. Op deze wijze is het product in de originele verpakking onbeperkt houdbaar. Eenmaal aangebroken dient de verpakking na gebruik weer luchtdicht te worden afgesloten.

OPMERKING

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.