



PLASTELUX

OMSCHRIJVING

PLASTELUX is samengesteld uit speciale hoogwaardige hars, mineraal- vulmiddelen, oxyde-pigmenten en verschillende toevoegingen. Door PLASTELUX zien muren en plafonds - door de decoratieve spaantechniek - er bijzonder esthetisch uit, waardoor een verfijnde en edele ambiance ontstaat. Men verkrijgt een glad en glanzend oppervlak met een sierlijke vormgeving, rijk aan kleureffecten, structuren en licht-donker nuances.

Het gebruik van Stucco Lucido (meesterwerk) stamt uit antieke tijden, maar het kende zijn hoogtepunt in de renaissance en barok, m.n. in de regio Venetië. PLASTELUX is het schitterende resultaat van de rijke ervaring van de meesterstukadoors van die tijd. De bijzondere eigenschappen van het Stucco- materiaal zijn door de toepassing van moderne technieken in de productie nog verfijnd.

TOEPASSINGSGBIED

Alle soorten interieurs, ook vochtigere ruimtes aangezien het produkt waterbestendig en afwasbaar is.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht	ca. 1,650 kg/liter
Verdunning	kant en klaar, met terpentijnolie

VERBRUIK

0,3 à 1,0 kg/m², afhankelijk van de ondergrond

KLEUR

Wordt kant en klaar geleverd in wit. Het tinten geschiedt met de Coridecor-oxyde-kleurconcentraten via mengen met een roerder. Verder zijn 8 kant-en-klare tinten beschikbaar. Speciale tinten naar kleurvoorbeelden kunnen in de fabriek worden vervaardigd.

VERWERKING

PLASTELUX kan na geschikte voorbehandeling op bijna elke ondergrond probleemloos worden aangebracht : op alle soorten nieuw of geveerd pleisterwerk, beton, gipskarton en houten ondergronden, en bij gebruik van speciale grondverf ook op kunststof(lagen) en metaal.

Een voorbehandeling is niet nodig indien de ondergrond pas bepleisterd is. Bevat het pleisterwerk echter gips of is het reeds geveerd, dan dient een grondlaag van CORIFONDO te worden aangebracht. Is de ondergrond niet draagkrachtig of bestaat deze uit meerdere lagen verf, krijtverf of afwasbare verf, dan dient deze glad te worden gemaakt. Resten dienen te worden verwijderd, waarna een grondlaag van CORIFONDO moet aangebracht worden. Houten ondergronden moeten met CORIFONDO houtimpregneermiddel worden behandeld.



PLASTELUX wordt afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond in 2 tot 3 lagen aangebracht met een speciale flextroffel van veerbandstaal, tot het oppervlak absoluut glad en homogeen is. Hierna wordt met de flextroffel of een bladspatel de gewenste oppervlaktestructuur opgebouwd. Om het karakteristieke en typische effect van de Venetiaanse pleister Stucco Lucido te verkrijgen, dient het aanbrengen net zolang te worden herhaald totdat een gesloten en perfect glanzend oppervlak is gecreëerd. Voor het polijsten van de oppervlakken kan hetzelfde gereedschap worden gebruikt als bij het aanbrengen. Een andere mogelijkheid is het gebruik van katoenen doeken. Indien PLASTELUX als eindlaag wordt gebruikt, kan de onderlaag uit VENESTUK bestaan.

Indien tijdens de laatste smeerbeurt PLASTELUX over de VENESTUK wordt gesmeerd, is het aanbrengen van was overbodig. PLASTELUX is nl. afwasbaar en vuilafstotend, en kan als een gelakt oppervlak worden behandeld.

Een stucco-oppervlak waar was is op aangebracht kan slechts beperkt worden hersteld. PLASTELUX kan verder probleemloos bijgewerkt en opnieuw bewerkt worden zonder dat strepen zichtbaar worden.

VERPAKKING

Emmers van 5 kg en 25 kg

OPMERKINGEN

Vanwege de samenstelling van het produkt (kalk) dient aanraking met de huid, m.n. met de ogen, vermeden te worden. Ingeval van contact de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. PLASTELUX dient op een koele, droge plaats te worden opgeslagen, met een minimum temperatuur van 3°C. Op deze wijze is het produkt in de originele verpakking onbeperkt houdbaar, en behoudt het zijn eigenschappen. Eenmaal aangebroken dient de verpakking na gebruik weer luchtdicht te worden afgesloten.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of om de geschiktheid van het product na te gaan op een staal.