



BESTEKKEN
binnenbepleistering
buitenbepleistering

TECHNISCHE GEGEVENS

Korrelgrootte	max. 4 mm
Soortelijke massa	1750 - 1850 kg/m ³
Druksterkte (EN 1015-11)	klasse CS III ($3.5 \text{ N/mm}^2 \leq f_c \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$)
Elasticiteitsmodulus	ca. 6130 N/mm ²
Dampdiffusieweerstand (μ)	10
Capillaire waterabsorptie (EN 1015-18)	klasse W2 ($c \leq 0.05 \text{ kg/m}^2/\text{min}^{1/2}$)
pH-waarde	
verse mortelpasta	> 10.5
uitgeharde mortel	~ 7
Brandweerstandsklasse (EN 13501)	A1
Verhouding water/mortel	0.18 l/kg
Mengtijd	4 à 5 minuten
Verbruik	15 - 18 kg/m ² /cm
Maximale laagdikte per laag	20 mm
Kleur	beige
Leveringsvorm	zakken van 30 kg
Pallet inhoud	40 x 30kg = 1200kg

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande.
Onze aanbevelingen en specificaties werden te goeder trouw verstrekt, op basis van courant onderzoek. Wij garanderen een stabiele kwaliteit betreffende de levering van onze producten, doch kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van een incorrect gebruik ervan. In ieder geval bevelen wij een grondig onderzoek van de ondergrond en de weersomstandigheden aan alvorens te beginnen met het aanbrengen van onze producten. Het uittesten van de gekozen producten op een kleine testoppervlakte zal U in staat stellen de doeltreffendheid ervan te bepalen.

UNILIT 30 (TD13 S) saneringsmortel



PRODUCTOMSCHRIJVING

UNILIT 30 is een traditionele, droog voorgemengde minerale saneringsmortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling.

UNILIT 30 kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. **UNILIT 30** is perfect waterwerend en weerstaat daardoor uitstekend aan capillaire vochtproblemen. De natuurlijke poriënopbouw van hydraulische kalk verleent **UNILIT 30** bovendien een grote weerstand tegen een extreme zoutbelasting.

De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de Europese norm EN 459-1, NHL 5. De mortel **UNILIT 30** is conform aan de Europese norm UNI EN 998-1.

TOEPASSINGSGBIED

UNILIT 30 wordt als sanerende onderlaag toegepast alwaar zich - van binnenuit of van buitenaf - een sterke blootstelling aan water en/of oplosbare zouten voordoet. De fysische eigenschappen van **UNILIT 30** verhinderen de rechtstreekse wateroverdracht doorheen de laag, dit terwijl de afvoer van vocht uit de ondergrond door verdamping steeds mogelijk blijft. De onderbreking van het watertransport stopt tegelijkertijd het transport van oplosbare zouten, zodat deze in de sanerende onderlaag neerslaan.

UNILIT 30 wordt aangebracht ter sanering van vochtige kelders, als plint of voegwerk - zowel binnen, als buiten - ter afscherming van opstijgend vocht en ter bescherming van de ondergrond in vochtige ruimtes, zoals in douches, sauna's en hammams. **UNILIT 30** vormt derhalve de basis voor een tadelakt bepleistering.

UNILIT 30 wordt tevens aangebracht ter sanering van op zouten belaste ondergronden.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Voorafgaand aan het aanbrengen van het mortelbed wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes en vetten. Dit gebeurt liefst met stoomwater, zodanig dat oppervlakkige zouten en stof in de diepte worden verwijderd. Deze reiniging vindt plaats voldoende lang op voorhand (minstens 2 dagen), dit om te vermijden dat overblijvend water de hechting en de reactie van de aan te brengen mortel in het gedrang brengt.

De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 tot 6 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 4 tot 5 minuten tot een homogene en smeuvige massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbaar mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft.

De mortel wordt met de hand of mechanisch aangebracht op een gemiddelde dikte van 15 tot 20 mm. Een droogtijd van 3 tot 4 dagen dient in acht genomen te worden. Wanneer men na een week een afwerklaag aanbrengt, dient een hechtlaag **UNILIT 15/P1** of **UNILIT 15/P2** voorzien te worden.

Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

OPVOLGING

In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is (siliconen, siloxanen of soortgelijke) of bij twijfel, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel.

De stabiliteit van het product bedraagt minstens 6 maanden indien bewaard in de originele, hermetisch afgesloten verpakking in een gepaste omgeving. Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst. Afschermen van warmtebronnen.