



LIMEPRIMER (Fondo Uniforcalse)

Grundierung für mineralische Endbeschichtungen mit GRANULATEN von 0.10, 0.25 oder 0.50 mm

BESCHREIBUNG

LIMEPRIMER ist eine diffusionsoffene Grundierung mit hoher Luftdurchlässigkeit für mineralischen Kalklasurauftrag oder eine dünne Mörtelschicht auf instabilen oder synthetischen Untergründen. Das Produkt besteht aus ausschliesslich natürlichen, reinen und hochqualitativen Komponenten: aus abgelagertem Sumpfkalk, natürlichen Zusätzen und Quarzen.

LIMEPRIMER reguliert die Absorption des Untergrunds; sie ist äusserst durchlässig für Wasserdampf. Das Produkt kann mit mineralischer Farbe und/oder feinem Mörtel überzogen werden.

LIMEPRIMER ist alkaliresistent.

ANWENDUNGSBEREICH

LIMEPRIMER ist besonders geeignet für die Anwendung in bestehenden Gebäuden, z.B. bei Renovierungen. Das Produkt kann auf ebenem und rauem Putz, bestehenden Farbanstrichen, porösen Steinen und jeglichem Mauerwerk aufgebracht werden, solange der Untergrund trocken ist.

TECHNISCHE DATEN

Spezifisches Gewicht	1500 gr/ltr +-20
Aggregatzustand	flüssig
Beschaffenheit des Bindemittels	Sumpfkalk
pH	12,5
Trocknungsprozess (bei 25 °C und 65% RH)	> 60 Minuten Übermalung nach 6 -8 Stunden Vollst. Reaktion und Trocknung nach 8-10 Tagen
Granulatgrösse	0.10, 0.25 oder 0.50 mm
Ungefährer Verbrauch	200 g/m ² (0.10mm) 250 g/m ² (0.25mm) 350 g/m ² (0.50mm)
Verdünnung	anwendungsfertig
Farbe	weiss
VOC Höchstgehalt	< 30 g/l (Standard 2004/42/CE – CAT A/g – BA)

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Stabile, saubere Untergründe - wie Kalk- und Gipsputze, Kalklasuren sowie traditionelles Ziegel- oder Steinmauerwerk mit Kalkmörtel - benötigen keine Vorbehandlung. Bröckelige Untergründe müssen entfernt werden, bis ein fester Untergrund vorhanden ist. Nehmen Sie Reparaturen und Füllarbeiten von Innenflächen mit CORIDECOR START oder RASADDECOR Füllern und/oder RASOCAL Sumpfkalk vor.



AUFTRAG

Die Kalkgrundierung ist ein fertig gemischtes Produkt, kann aber mit 5% Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt einschichtig mit einem Pinsel oder einer Rolle. Wenn eine zweite Schicht erforderlich ist, sollte diese erst nach der vollständigen Trocknung der ersten Schicht aufgetragen werden.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Recyclebare Plastikeimer für 5 und 25 kg.

Die Haltbarkeit des Produktes beträgt zumindest 12 Monate bei luftdichter Lagerung in verschlossenen Behältnissen und entsprechenden Umgebungsbedingungen.

Lagern Sie das Produkt kühl, trocken und vor Frost und direktem Sonnenlicht geschützt. Schützen Sie das Produkt vor Wärmequellen.

ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.