



#### CAHIER DES CHARGES

sols  
toitures  
tadelakt  
moultures  
reconstitution de pierre  
enduits



65N



65M

#### DONNÉES TECHNIQUES

<u>Granulométrie (EN 1015-1)</u>	
UNILIT 65N	max. 4.0 mm
UNILIT 65M	max. 1.4 mm
UNILIT 65F	max. 0.8 mm
<u>Densité apparente (EN 1015-10)</u> 1550 kg/m <sup>3</sup>	
<u>Résistance à la compression (EN 1015-11)</u>	
classe CS II (1.5 N/mm <sup>2</sup> ≤ f <sub>c</sub> ≤ 5 N/mm <sup>2</sup> )	
<u>Résistance à la traction (EN 1015-12)</u> > 0.3 N/mm <sup>2</sup>	
<u>Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)</u> 12	
<u>Valeur pH</u>	
mortier frais	> 10.5
mortier durci	~ 7
<u>Classification au feu (EN 13501)</u> A1	
<u>Rapport eau/mortier</u> 0.18 l/kg	
<u>Temps de malaxage</u> 3 à 4 minutes	
<u>Consommation</u> 15 - 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	
<u>Épaisseur maximale par couche</u>	
UNILIT 65N	20 mm
UNILIT 65M	10 mm
UNILIT 65F	5 mm
<u>Emballage</u> sacs en papier de 25 kg (65F)	
sacs en papier de 30 kg (65N et 65M)	
<u>Couleur</u> beige	

Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes.

Nos recommandations et nos spécifications sont données de bonne foi et sur base des recherches courantes. Nous garantissons une qualité constante en ce qui concerne la livraison de nos produits. Néanmoins, nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. En tout cas, nous conseillons de considérer le type de support et les conditions atmosphériques avant l'application de nos produits ou de prévoir une surface d'essai afin d'évaluer l'efficacité de l'emploi du produit.

## UNILIT 65 (TD13 SISKAL)

### Mortier de réparation, de ragréage et de finition



#### DESCRIPTION

**UNILIT 65** est un mortier spécial prêt-à-l'emploi, composé de chaux hydraulique naturelle pure comme liant, et d'aggrégats appropriés selon une courbe granulométrique sélectionnée.

**UNILIT 65** est caractérisé par une adhésion lente, mais assurée, une plasticité élevée, une faible teneur en sels solubles et une excellente perméabilité à la vapeur d'eau. Le mortier à la chaux hydraulique naturelle est parfaitement stable et soigneusement préparé pour pouvoir éviter les problèmes de microfissuration et d'assèchement trop rapide.

Le liant, utilisé pour la préparation du mortier, est conforme à la norme européenne EN 459-1. Le mortier **UNILIT 65** est conforme à la norme européenne UNI EN 998-1.

#### DOMAINE D'UTILISATION

**UNILIT 65** peut être appliqué sur divers sortes de support traditionnel, pour la restauration, la rénovation et la construction neuve.

**UNILIT 65** peut, entre autres, être utilisé comme corps d'enduit autant pour l'intérieur que pour l'extérieur, sur divers supports (p.ex. maçonneries traditionnelles en briques terre-cuites ou pierres naturelles, enduits existants, etc.) et peut servir de couche de ragréage, à l'intérieur ou à l'extérieur.

**UNILIT 65** peut aussi être utilisé pour la réparation et le jointoiement de brique terre-cuite, de pierres naturelles ou pour la fixation et le jointoiement de faïences ou de carrelages.

Grâce à la porosité naturelle de la chaux, **UNILIT 65** est capable d'entretenir l'équilibre hygrométrique du support, excluant ainsi presque tous les problèmes connus relatant aux dommages de gel et de cristallisation de sels, à condition que la quantité d'humidité et de sels du support ne soient trop élevées et que celui-ci soit en bon état.

#### APPLICATION

Toutes les surfaces doivent être propres, exemptes de graisse, huiles de décoffrage, etc. Le nettoyage se fait de préférence à la vapeur sous pression, afin d'enlever en profondeur tous sels et poussières. Ce nettoyage se fait suffisamment longtemps à l'avance (au minimum 2 jours), ceci afin d'éviter que l'eau restante ne compromette l'adhérence et la réaction du mortier à appliquer.

Le mortier est mélangé à environ 5 à 6 l d'eau propre pour un sac de mortier à la chaux hydraulique naturelle prêt-à-l'emploi de 30 kg (4-5 l dans le cas de 25 kg). Le mélange s'effectue à l'aide d'un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation pendant environ 3 à 4 minutes afin d'obtenir une pâte homogène et crémeuse. Le mortier reste utilisable pendant 3 heures.

En fonction de l'application, le mortier est appliqué soit à la main, soit mécaniquement, jusqu'à l'épaisseur voulue. Le mortier est appliqué en une épaisseur moyenne de 10 à 20 mm par couche dans le cas de l'**UNILIT 65N**, de 5 à 8 mm par couche pour l'**UNILIT 65M** et de 1 à 4 mm par couche pour l'**UNILIT 65F**. Si une épaisseur plus importante est souhaitée, le corps d'enduit se fera en plusieurs passes. Une période de séchage d'au moins 1 semaine est indispensable. Un badigeon à la chaux ou une peinture silicate peut être appliquée, si l'on désire une finition peinte.

Le mortier ne peut pas être appliqué à des températures inférieures à +5°C. Ne jamais appliquer sur un support gelé, ni par temps de brouillard dense. En été et par temps sec, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un assèchement trop rapide du mortier. Le mortier doit être protégé du gel et du soleil intense pendant 48 à 72 heures après l'application.

Il est proscrit d'utiliser un déshumidificateur et un souffleur à air chaud durant le séchage du mortier.

#### REMARQUES

Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support ou dans le cas où le support ait été imperméabilisé (silicones, siloxanes ou comparables), nous vous conseillons de prendre contact avec notre service technique.

Le produit reste stable pendant au moins 6 mois lorsqu'il est conservé dans son emballage d'origine à température ambiante. Conservez-le dans un lieu frais et sec, à l'abri du gel, et protégez-le des sources de chaleur.